

## Opmuring.

### Beskrivelsesforslag.

Opmuring af skalmur i eksponeringsklasse MX 3.2 til MX 5. (aggressiv miljøklasse)  
Teglstenenes minutsugning ligger i området 0 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>.  
Der opmures med fabriksfremstillet tørmørtel, og det kan beskrives således:

#### **Mørtel til opmuring**

Mørtel skal leveres fra fabrik tilsluttet en kontrolordning, der overvåges af 3. part. Der skal anvendes: **Fabriksfremstillet CE-mærket funktionsmørtel FM5 LM farve XXXX** (efter eget valg).

Mørtlen skal ved dokumenteret typeafprøvning opfylde kravene i EC 6 og DS/INF 167, herunder kravene til trykstyrke og vedhæftningsstyrke.

#### **Vand til mørtelfremstilling**

Der skal anvendes rent vandværksvand.

#### **Tilsætningsstoffer**

Der må ikke anvendes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer. Til vintermuring (under +5<sup>0</sup> C) anvendes varmt vand op til 60<sup>0</sup> C.

#### **Blanding**

Funktionsmørtler blandes i horisontalblander monteret under mørtelsilo. Herved sikres ens vanddosering og blandetid samt homogen mørtelkonsistens.

#### **Produktblade, deklarationsblade og sikkerhedsdatablade.**

Der henvises til vores hjemmeside på : [www.weber.dk](http://www.weber.dk)