

Opmuring.

Beskrivelsesforslag.

Opmuring af skalmur i eksponeringsklasse MX 2 til MX 3.1. (moderat miljøklasse)
Teglstenenes minutsugning forudsættes at ligge i området 1 – 3,3 kg/m²
Der opmures med fabriksfremstillet tørmørtel, og det kan beskrives således:

Mørtel til opmuring

Mørtel skal leveres fra fabrik tilsluttet en kontrolordning, der overvåges af 3. part. Der skal anvendes: **Fabriksfremstillet CE-mærket funktionsmørtel FM5 farve XXXX** (efter eget valg)

Mørtlen skal ved dokumenteret typeafprøvning opfylde kravene i EC 6 og DS/INF 167, herunder kravene til trykstyrke og vedhæftningsstyrke.

Vand til mørtelfremstilling

Der skal anvendes rent vandværksvand.

Tilsætningsstoffer

Der må ikke anvendes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer. Til vintermuring (under +5⁰ C) anvendes varmt vand op til 60⁰ C.

Blanding

Funktionsmørtler blandes i horisontalblander monteret under mørtelsilo. Herved sikres ens vanddosering og blandetid samt homogen mørtelkonsistens.

Produktblade, deklarationsblade og sikkerhedsdatblade.

Der henvises til vores hjemmeside på : www.weber.dk