
 04 0615 - CPD - 9739		<b>Saint-Gobain Weber A/S</b> Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
		<b>DS/EN 13055-1</b> <b>Lette tilslag til beton og mørtel.</b>			
Produktnavn		Leca® 0-5 rund FEX			
Varenummer		16 26 60 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		Typisk værdi	
		Grænser <sup>1</sup>			
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	0,25 - 4 mm			
Kornform		Rund/knækket			
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde		Gennemfald	
		6,3 mm	100 - 100 %		100 %
		5,6 mm	100 - 100 %		100 %
		4 mm	95 - 100 %		98 %
		3,15 mm	50 - 98 %		76 %
		2 mm	15 - 75 %		44 %
		1 mm	1 - 40 %		20 %
		0,5 mm	0 - 25 %		11 %
		0,25 mm	0 - 15 %		7 %
0,063 mm	1 - 4 %		2 %		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	475 - 635 kg/m <sup>3</sup>	555 kg/m <sup>3</sup>	
Knækkede korn		NPD			
Renhed	DS/EN 1744-1	Ikke relevant			
Knusningsmodstand		Ikke relevant			
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %		
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %		
Volumenstabilitet		Ikke relevant			
Vandabsorption		Ikke relevant			
Emission af radioaktivitet		NPD			
Afg. af tungmetaller		NPD			
Afg. af polyaromatiske karboner		Ikke relevant			
Afg. af andre farlige stoffer		NPD			
Frost/tø holdbarhed		Ikke relevant			
Alkalisk reaktivitet		Ikke relevant			

<sup>1</sup> 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.