
 04 0615 - CPD - 9739	<b>Saint-Gobain Weber A/S</b> Ølstvej 6 · Ølst · DK-8940 Randers SV			
	<b>DS/EN 13055-1</b> <b>Lette tilslag til beton og mørtel.</b>			
Produkt navn	Leca <sup>®</sup> 4-10 (55-20-25)			
Varenummer	15 11 85 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		Typisk værdi
		Grænser <sup>1</sup>		
Kornstørrelse	DS/EN 933-1			4 - 10 mm
Kornform				Rund/knækket
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde		Gennemfald
		16 mm	100 - 100 %	100 %
		12,5 mm	99 - 100 %	100 %
		10 mm	90 - 99 %	96 %
		8 mm	70 - 95 %	83 %
		6,3 mm	40 - 65 %	54 %
		4 mm	3 - 15 %	7 %
		0,25 mm	0 - 4 %	2 %
0,063 mm	0 - 3 %	1 %	1 %	
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	275 - 365 kg/m <sup>3</sup>	320 kg/m <sup>3</sup>
Knækkede korn	DS/EN 933-5/A1			NPD
Renhed	DS/EN 1744-1			Ikke relevant
Knusningsmodstand	DS/EN 13055-1	min.	1,00 N/mm <sup>2</sup>	1,16 N/mm <sup>2</sup>
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,04 %	
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %	
Volumenstabilitet	DS/EN 13055-1			NPD
Vandabsorption	DS/EN 1097-6			NPD
Emission af radioaktivitet				NPD
Afg. af tungmetaller				NPD
Afg. af polyaromatiske karboner				Ikke relevant
Afg. af andre farlige stoffer				NPD
Frost/tø holdbarhed	DS/EN 13055-1			Holdbar ifølge lang tids erfaring
Alkalisk reaktivitet				Ikke relevant

<sup>1</sup> 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.