


 04 0615 - CPD - 9739	Saint-Gobain Weber A/S Ølstvej 6 · Ølst · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 13055-1 Lette tilslag til beton og mørtel.			
Produkt navn	Leca® 4-10 blokfraktion-eksport			
Varenummer	15 11 85 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		
		Grænser ¹		Typisk værdi
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	4 - 10 mm		
Kornform		Rund/knækket		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde		Gennemfald
		16 mm	100 - 100 %	100 %
		12,5 mm	99 - 100 %	100 %
		10 mm	90 - 100 %	95 %
		8 mm	65 - 90 %	76 %
		6,3 mm	40 - 65 %	51 %
		4 mm	4 - 15 %	8 %
		0,25 mm	0 - 4 %	2 %
0,063 mm	0 - 2 %	1 %		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	265 - 355 kg/m ³	310 kg/m ³
Knækkede korn	DS/EN 933-5/A1	NPD		
Renhed	DS/EN 1744-1	Ikke relevant		
Knusningsmodstand	DS/EN 13055-1	min.	0,84 N/mm ²	1,14 N/mm ²
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,04 %	
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %	
Volumenstabilitet	DS/EN 13055-1	NPD		
Vandabsorption	DS/EN 1097-6	NPD		
Emission af radioaktivitet		NPD		
Afg. af tungmetaller		NPD		
Afg. af polyaromatiske karboner		Ikke relevant		
Afg. af andre farlige stoffer		NPD		
Frost/tø holdbarhed	DS/EN 13055-1	Holdbar ifølge lang tids erfaring		
Alkalisk reaktivitet		Ikke relevant		

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.