



|  06 | Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV | |  | |
|---|--|----------------------|---|-----------------------|
| | DS/EN 13055-2 Lette aggregater til ubundne og bundne anvendelser. | | | |
| Produktnavn | Leca [®] 0,5-2,5 rund | | | |
| Varenummer | 16 21 10 00 | | | |
| Egenskab | Test Metode | Deklareret værdi | | Typisk værdi |
| | | Grænser ¹ | | |
| Løs lejret densitet | DS/EN 1097-3 | (± 15% grænser) | 360 - 480 kg/m ³ | 420 kg/m ³ |
| Kornstørrelse | DS/EN 933-1 | 0,5 - 3,15 mm | | |
| Kornform | | Rund | | |
| Kornstørrelsesfordeling | DS/EN 933-1 Tør sigtning | Maskevidde | | Gennemfald |
| | | 4 mm | 100 - 100 % | 100 % |
| | | 3,15 mm | 99 - 100 % | 100 % |
| | | 2,8 mm | 85 - 98 % | 94 % |
| | | 2 mm | 5 - 70 % | 37 % |
| | | 1 mm | 0 - 20 % | 5 % |
| | | 0,5 mm | 0 - 5 % | 1 % |
| | | 0,25 mm | 0 - 4 % | 1 % |
| 0,063 mm | 0 - 2 % | 0 % | | |
| Vandabsorption | | Ikke relevant | | |
| Vandsugningshøjde | DS/EN 1097-10 | NPD | | |
| Knusningsmodstand | | Ikke relevant | | |
| Knækkede korn | | Ikke relevant | | |
| Volumenstabilitet | | 0 | | |
| Frost/tø holdbarhed | | Ikke relevant | | |
| Klorid | DS/EN 1744-1 | max. | 0,02 % | |
| Syreopløsligt sulfat | DS/EN 1744-1 | max. | 0,5 % | |
| Total svovlindhold | DS/EN 1744-1 | max. | 0,32 % | |
| Renhed | DS/EN 1744-1 | Ikke relevant | | |
| Udvaskning Tungmetaller | DS/EN 1744-3 | NPD | | |
| Afg. af farlige stoffer | | NPD | | |

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.