
 06	<b>Saint-Gobain Weber A/S</b> 			
	Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
<b>DS/EN 14063-1</b> <b>In-situ fremstillede ekspanderede letklinker(LWA).</b> <b>Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning.</b>				
Produkt navn	Leca <sup>®</sup> 10 - 20 coated			
Varenummer	16 05 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		
		Grænser <sup>1</sup>	Typisk værdi	
Brandbarhed	DS/EN 13055-1	Euroklasse A1 (uden testning)		
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	75 mm		
Afg. af farlige stoffer		NPD		
Varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	0,09 W/mK		
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	8 - 16 mm		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde	Gennemfald	
		31,5 mm	100 - 100 %	100 %
		20 mm	99 - 100 %	100 %
		16 mm	90 - 100 %	98 %
		14 mm	80 - 100 %	90 %
		12,5 mm	55 - 90 %	74 %
		10 mm	15 - 45 %	29 %
		8 mm	0 - 4 %	2 %
		0,25 mm	0 - 1 %	1 %
0,063 mm	0 - 1 %	0 %		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser) 200 - 260 kg/m <sup>3</sup>	230 kg/m <sup>3</sup>	
Vanddamp permeabilitet	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Knusningsmodstand	DS/EN 13055-1	min. 0,61 N/mm <sup>2</sup>	0,78 N/mm <sup>2</sup>	
Holdbarhed brandbarhed	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed knusningsmodstand	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		

<sup>1</sup> 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.