



## Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV

Handelsnavn	Leca® 0 - 4, (15-35-50), tør		
Varenummer	16 22 50 00		
Sammensætning basis sorteringer	(15--35-0--50-0)		
<b>Vejledende egenskaber*</b>	<b>Grænser</b>	<b>Typisk værdi</b>	
Kornstørrelse	0,063 - 4 mm		
Kornform	Rund/knækket		
Kornstørrelsesfordeling	Maskevidde	Gennemfald	
	5,6 mm	100 - 100 %	100 %
	4 mm	90 - 99 %	97 %
	3,15 mm	65 - 85 %	75 %
	2,8 mm	55 - 70 %	63 %
	2 mm	40 - 55 %	46 %
	1 mm	25 - 40 %	32 %
	0,5 mm	20 - 30 %	25 %
	0,25 mm	15 - 25 %	19 %
0,063 mm	2 - 15 %	7 %	
Løs lejret densitet	300 - 410 kg/m <sup>3</sup>	350 kg/m <sup>3</sup>	
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

\* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

